

N°DOP: DoPWeatheredCommonImp215.01

Date d'édition : 01/05/2025

Brick Red Weathered Common Imperial

Vertically perforated brick: 215 x 103 x 73

Quantité / palette : 480 - 1 080 Kg

Red facing

Catégorie II - U

Système d'évaluation : 4



Port Fluvial - 9ème Rue

Lille

Manufacturing plant

30 Rue Gauthier 59242 TEMPLEUVE

NORME: EN 771-1+A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
Length	215 mm	T1	R1
Width	103 mm		
Height	73 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances		
Planéité	NPD		
Parallélisme	NPD		
Percentage of voids	12%		
Average Compressive Strength to the laying face	> 25 N/mm ² Classe : RC 250		EN 772-1
Moisture expansion	≤ 0,6 mm/m		EN 772-19
Bond strength	> 0,15 N/mm ²		EN 998-2 Annexe C
Content in active soluble salt	S2		EN 772-5
Reaction to fire	A1		Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE
Water absorption	12%		
Diffusion coefficient of water vapour	5/10		EN 1745
Direct airborne sound insulation Catégorie D1	Gross density: 1 280 kg/m ³ mini 1 152 kg/m ³ maxi 1 408 kg/m ³ EN 772-13		
Thermal Conductivity	0,67 W/m.K		Selon rapport n°PO07301-3
Durability against frost and thaw	F2 "Severe exposure"		NF EN 771-1/CN Annexe D

The performance of the product identified above is in accordance with the declared performances. This declaration of performance is made under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed by the manufacturer and on his behalf by:

Gilles BERNARD, Chief Executive Officer

Lille, 01/05/2025

BRIQUETTERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tel : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04